


DURABASE WP

Referenzen	WP
Produkt-Gruppe	Entkopplung, Drainage, Abdichtung, Dämmung
Einsatzbereich	Verbundabdichtung für Boden und Wand im Innenbereich
Maße	Rollenlänge: 5 / 10 / 30 m; Rollenbreite: 100 cm Dicke: 0,5mm Flächengewicht: 290 / m ²
Material	PP-Vlies / Polyolefin / PP-Vlies
Eigenschaften	<p>Farbe: gelb</p> <p>Höchstzugkraft Längs: DIN EN ISO 527-3 • 85 ± 10 % • N/15 mm</p> <p>Höchstzugkraft Quer: DIN EN ISO 527-3 • 70 ± 10 % • N/15 mm</p> <p>Höchstzugkraftdehnung Längs: DIN EN ISO 527-3 • 110 ± 10 % • %</p> <p>Höchstzugkraftdehnung Quer: DIN EN ISO 527-3 • 110 ± 10 % • %</p> <p>Weiterreißwiderstand Längs: DIN EN 12310-2 • 80 ± 10 % • N</p> <p>Weiterreißwiderstand Quer: DIN EN 12310-2 • 110 ± 10 % • N</p> <p>Brandverhalten: DIN EN 13501 • E, auf Faserzementplatte</p> <p>sd-Wert: DIN EN 1931 • 90 ± 10 % • m</p> <p>Haftzugfestigkeit: DIN EN 1348 • > 0,5 • N / mm²</p> <p>Wasserdruckbeständigkeit: DIN EN 20811 • > 1000 • cmWS</p> <p>Temperaturbeständigkeit: -40°C – +90°C</p>
Chemische Beständigkeit	<p>Chemikalienbeständig über einen Zeitraum von 7 Tagen gemäß Abs. 3.2.2.3 / PG-AIV-B Ausgabe August 2012</p> <p>Milchsäure 5 %: beständig</p> <p>Essigsäure 5 %: beständig</p> <p>Salzsäure 3 %: beständig</p> <p>Kalilauge 3 %: beständig</p>
Zertifikate	abp Verbundabdichtung, CSTB Specc, CSTB étanchéité
Sonstiges	<p>Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.</p> <p>Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag.</p> <p>Entsorgung: unbedenklich, als Hausmüll möglich</p> <p>Transport: kein Gefahrgut nach GGVSE/ADR und GGSV See/IMDG</p>
Abbildung	

Die hier dokumentierten Messwerte sind die Mittelwerte aller durchgeführten Qualitätsprüfungen gemäß Prüfanweisungen des Qualitätsmanagement - Handbuchs. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.